

Эта продукция также может вас заинтересовать



COSMO® HD-100.400

Однокомпонентный MS-клей
Универсальный

Многочисленные возможности использования. Демонстрирует хорошие показатели адгезии с разнообразными поверхностями, благодаря эластичному шву компенсирует расширение различных материалов и обеспечивает высокую прочность клеевого шва.

Упаковка Еврокартридж 310 мл
Рукавный пакет 600 мл

Цвета Белый, серый, черный



COSMO® HD-100.410

Однокомпонентный MS-клей
Уплотняющий

Везде, где нужен очень эластичный уплотнительный шов с большим относителем удлинения, можно применить эту уплотнительную клеевую массу на основе MS-полимера. Компенсирует расширение различных материалов. Хорошая погодостойкость и устойчивость к УФ-излучению.

Упаковка Еврокартридж 310 мл
Рукавный пакет 600 мл

Цвета Белый, серый, черный

Однокомпонентные монтажные клеи-герметики COSMO®

Благодаря нашей компактной программе однокомпонентных клеев на основе MS-полимера, состоящей из шести монтажных клеев-герметиков, мы можем предложить решения для самых различных случаев применения монтажных клеев, когда требуется хорошая стойкость к старению и погодостойкость.



weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 2773/815-0
Факс: +49 2773/815-300
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

Герметизирующий клей

COSMO® HD-200.101

Проверенный




weiss

COSMO® HD-200.101

Двухкомпонентный клей на основе силлил-модифицированного полимера

Склеивание и герметизация в автомобилестроении и при производстве автофургонов.


Высокая безопасность благодаря контролируемому отверждению!




Наружные уголки




Внутренние уголки



Панки



Стыковые швы



Замыкающие про-

- Без проблем отверждается в очень широких швах
- Эластичный клеевой шов
- Быстрое и контролируемое отверждение
- Высокая прочность на раздир
- Не требуется дополнительно смачивать шов
- Полностью контролируемый процесс
- Широкий спектр схватываемости
- Высокая погодостойкость
- Возможность окраски
- Без маркировки H351 (R40)



Жизнеспособность при +20° С:	35 минут
Твердость по Шору (шкала А):	60
Прочность на сдвиг +20° С:	4,0 Н/мм ²
Относительное удлинение:	260%
Функциональная прочность:	через 2,5 часа
Плотность:	1,49 г/см ³
Соотношение компонентов смеси:	2:1
Объем:	400 мл / 590 г

Для подготовки склеиваемых поверхностей рекомендуем наш активатор **COSMO® CL-310.110**.

Очищает и активирует склеиваемые поверхности. Улучшает сцепление с ПВХ, АБС-пластиком, поликарбонатом, стеклопластиком на полиэфирной и полиамидной основе и с поверхностями с порошковым покрытием.



Подробную информацию см. в техническом паспорте.

made by Weiss