



## Cyanoacrylaat secondenlijm

### Toepassingsmogelijkheden

- Afvalwatertechniek
- Afdichtingstechniek
- Elektrische industrie
- EPDM-afdichtingen bij de fabricage van ramen, voorgevels en vitrines
- Voertuig- / scheepsbouw
- Productie van huishoudelijke apparaten
- Verwerking van kunststoffen / elastomeren / rubber
- Leer- / schoenenindustrie
- Medische / tandheekkundige technologie, orthopedie
- Metaalbouw / technische industriële behoeften
- Sieradenindustrie
- Optische industrie
- Speelgoedindustrie
- Reclametechniek / reclame-industrie
- Beursbouw

### Bijzondere eigenschappen

- fixeert
- lijmt in seconden
- snelle hechting voor montagewerkzaamheden
- goede adhesie-eigenschappen op verschillende ondergronden
- oplosmiddelvrij
- goede bevochtiging van de substraten
- harde lijmvoeg
- korte fixeertijd
- goede UV-stabiliteit
- hoge weerstand tegen koud en warmte

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	gemodificeerde cyanoacrylaten
<b>Viscositeit</b> conform kegel-plaat (300 s <sup>-1</sup> ) bij +25 °C	ca. 20 mPa.s
<b>Dichtheid</b> conform EN 542 bij +20 °C	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Hechtingssterkte</b> EPDM/EPDM - profielafdichting	ca. 6 s
<b>Hechtingssterkte</b> hard PVC/hard PVC	ca. 9 s
<b>Spleetoverbrugging</b>	max 0,1 mm
<b>Uithardtijd</b> bij +20 °C, 50 % r. v.	ca. 16 h
<b>Verwekingsgebied</b>	vanaf +80 °C
<b>Verwerkingstemperaturen</b> lijm en substraten	van +5 °C tot +30 °C

### Algemene informatie

CA-lijmen harden in principe uit onder invloed van de lucht- en/of materiaalvochtigheid. Dit houdt in dat de omgevingsomstandigheden zoals de materiaal- en condensvochtigheid op het lijmoppervlak, de dikte van de aangebrachte lijmlaag, de persdruk en de oppervlakteruwheid van het te verlijmen materiaal, invloed hebben op het uithardingsproces.

De chemische eigenschappen van de lijmoppervlakken, bijv. pH-waarde, schommelingen in grondstoffen, coating, corrosie en vervuiling hebben ook invloed op de gewenste hechtingssterkte.

De perstijden zijn sterk afhankelijk van de materiaal- en lijmt temperatuur.

Bij het verlijmen van materialen met verschillende lineaire uitzettingen moet vooral bij belasting in gebieden met wisselende temperaturen het gedrag van het materiaal op lange termijn worden geëvalueerd.

Neem de betreffende technische informatiebladen van de aanbevolen producten in acht.



**COSMO® CA-500.210**

\*\*\* COSMOFEN CA 20

**Cyanoacrylaat secondenlijm**

De open tijd en de vereiste perstijden kunnen alleen door eigen voorafgaande testen precies worden bepaald, omdat ze sterk afhankelijk zijn van bepaalde criteria, zoals materiaal, temperatuur, doseerhoeveelheid, luchtvochtigheid, materiaalvochtigheid, lijmlaagdikte, persdruk etc. Over het algemeen wordt bij richtwaarden voldoende rekening gehouden met veiligheidsmarges.

Om bij de fabricage van ramen een permanente waterdichtheid te verkrijgen, adviseert het Duitse proef en controle instituut ift-Rosenheim naast secondenlijm voor de verlijming van de verstekverbindingen het gebruik van een neopreen afdichting als extra verlijming van de profielhoeken op het glas of een afdichtingskit als verlijming van de glaslatten.

**Vorbereitung**

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

De oppervlakken van de te verlijmen werkstukken moeten droog, schoon en stof- en vetvrij zijn.

Silicone profielen, TPE-profielen en polyolefinen moeten voor het verlijmen met primer COSMO® SP-840.110 worden voorbehandeld. Vanwege de verscheidenheid aan materialen zijn voorafgaande testen noodzakelijk.

**Lijmen**

De lijm uit de verpakking of met behulp van een CA-doseerapparaat aan één zijde aanbrengen.

De werkstukken moeten direct na het aanbrengen van de lijm worden samengevoegd en tot het bereiken van de vereiste hechtingssterkte worden aangedrukt.

Om de perstijd te verkorten of het uitharden van CA-lijmen in dikkere lijmvoegen >0,10 mm te versnellen, wordt versneller COSMO® SP-860.120 gebruikt

**Lijmen van metalen**

Het verlijmen van aluminium, koper en messing: alleen op chemisch voorbehandelde of geleverde oppervlakken; deze materialen laten zich niet permanent en verouderingsbestendig lijmen voordat de ondergronden de juiste voorbehandeling hebben ondergaan.

Vanwege hun diversiteit, leeftijd en, indien nodig, aanvullende behandeling met olie of was, laten geanodiseerde oppervlakken geen algemene verklaring toe over de bevochtigbaarheid of het hechtvermogen van deze bindingsoppervlakken.

**Belangrijke aanwijzingen**

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

**Reiniging**

Verse lijm die nog niet is uitgeharden met COSMO® CL-300.150 van de oppervlakken en verwerkingsapparaten verwijderen.

Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

**Opslag**

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -15 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 9 maanden.

Optimale opslag bij een temperatuur van +2 °C tot +8 °C.

Gedurende de opslagperiode, neemt de viscositeit toe en de reactiviteit af.





# COSMO® CA-500.210

\*\*\* COSMOFEN CA 20

## Cyanoacrylaat secondenlijm

### Verpakking

PE-fles, vulgewicht: 20 g

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.

### Toebehoren

COSMO® SP-810.160 – CA-capillair

COSMO® SP-840.110 – CA-primer voor polyolefinen

COSMO® SP-860.120 – CA-accelerator in spuitbus

