

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

PVC-tisztító, erős oldó hatású**Alkalmazási példák**

- PVC ablak gyártáshoz polírozó- és simítóanyag
- Bútor- és reklámparban karcolások, repedések, horzsolások stb. eltüntetése nem átlátszó merev PVC PS, ABS, PMMA (akril) anyagokon

Különleges tulajdonságok

- erősen oldja kemény PVC-t
- gyorsan szárad

Műszaki adatok

Bázis	kevert monokarbonsavészter és alifás ketonok
Töménység EN 542 +20 °C-on	kb. 0,84 g/cm ³
Feldolgozási hőmérsékletek	ettől +5 eddig °C +30 °C

Használati útmutató

A termék akklimatizálása feldolgozás előtt.

Alkalmazás előtt minden tisztítandó felületen tesztelni kell a reakciót.

Az oldott PVC higroszkopikus hatása alapján oldószereket alapjában véve csak száraz klimatikus viszonyok között lehet alkalmazni!

A javítandó felületeket ezután tisztítsa meg COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nem oldó hatású) anyaggal, amely az esetleg lerakódott port vagy más felületi szennyeződést eltávolít.

Mélyebb karcolódások esetén csiszolja meg a felületet (400-as szemcséjű) excentercsiszolóval, majd távolítsa el a csiszolásnál keletkezett port COSMO® CL-300.140 SPECIAL tisztítóval.

Glettelje le a felületet szőszmentes, színét nem eresztő, glettelőanyaggal átitatott nem gyűrődő cellulózkendővel mindig egy irányban.

A COSMO® CL-300.120 (gyengén oldódó) megkönnyíti a tisztítást.

Fontos figyelmeztetés

A terméket csak betanított személyzet használhatja szaküzemben!

Használati útmutatóink, feldolgozási irányelveink, termékekre- vagy szolgáltatásokra vonatkozó adataink és egyéb, műszaki tulajdonságokra vonatkozó kijelentéseink csak általános érvényűek; azok csak termékeink természetéről (műszaki adatok/gyártási határidők), és szolgáltatásainkról nyújtanak felvilágosítást, de nem nyújtanak garanciát a PTK 443. §-A értelmében. **Az egyes termékek felhasználási területének sokoldalúsága, és a mindenkor különleges adottságok (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, stb.) miatt a felhasználó próbákat végezhet;** rendelkezésre állunk díjtalan alkalmazástechnikai tanácsadással szóban, írásban és személyesen, kötelezettségvállalás nélkül.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot is!

Tárolás

Az eredeti tégelyt szorosan lezárva, száraz helyen, +15 °C eddig +25 °C ne tegye ki napsugárzásnak.

A termék a szokásos szállítási idő alatt a következő hőmérsékletnek tehető ki -30 °C eddig +35 °C hőmérsékletnek kitéve.

Eltarthatósági idő bontatlan tégelyben: 24 Hónap

Szállítási forma

1 000 ml-es fém palack

10 l fém kanna

Tartozékok

COSMO® SP-870.100 - Cellulóz tisztítókendők tekercsben

COSMO® SP-810.120 - Takarékos nedvesítő/biztonsági adagoló

