COSMO® CL-300.120

*** COSMOFEN 10

Čistič PVC, slabě leptavý

Příklady použití

- Při výrobě plastových oken pro přípravu k lepení a odstraňování značení na profilech z bílého tvrzeného PVC
- Čištění různých netransparentních termoplastických a duroplastických umělých hmot při různých způsobech průmyslového použití

Speciální vlastnosti

- mírně naleptává PVC
- neomezuje povětrnostní stálost čištěných PVC profilů
- rychle zasychá

Technické údaje

Báze	smíšené estery kyseliny monokarbonové
Hustota dle EN 542 při +20 °C	cca 0,90 g/cm^3
Teploty zpracování	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Kvůli hygroskopickému účinku naleptaného PVC se přípravky způsobující naleptání smí používat zásadně pouze v suchých klimatických podmínkách.

Čištění suchého povrchu materiálu zbaveného prachu se provádí pomocí hadříků z buničiny nebo bavlny, které nepouštějí vlákna ani barvu.

U silně zaprášených povrchů je nutné předběžné očištění přípravkem COSMO® CL-300.140 SPECIAL (neleptavý).

K očištění povrchů zpravidla postačí jednorázové otření.

V případě intenzivnějšího znečištění lze čisticí proces zopakovat v závislosti na stupni vytvrzení materiálového povrchu.

Pro lešticí a opravné práce je k dispozici přípravek COSMO® CL-300.110 (silně leptavý).

Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky; naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

Forma dodání

1 000ml kovová láhev

10 l kovový kanystr

30 l kovový kanystr

200l barel s čepovým otvorem

Příslušenství

COSMO® SP-810.120 - Úsporný zvlhčovač/bezpečnostní dávkovač.

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss