

**COSMO® CL-300.120**

\*\*\* COSMOFEN 10

**PVH tīrītājs, vāji mīkstina****Izmantošana**

- Sagatavošana līmēšanai plastmasas logu ražošanā un marķējuma notīrīšanai uz cieta baltā PVH profiliem
- Dažādu necaurspīdīgu termoplastu un reaktoplastu tīrīšanai dažādās rūpniecības nozarēs

**Īpatnības**

- Vāji mīkstina cieta PVH
- Nepasliktina tīrīto PVH profilu noturību pret atmosfēras apstākļu iedarbību
- Ātri žūst

**Tehniskie parametri**

<b>Bāze</b>	Monokarbonskābes ēteru maisījums
<b>Blīvums</b> saskaņā ar EN 542 +20 °C temperatūrā	apm. 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Darba temperatūra</b>	no +5 °C līdz +30 °C

**Norādījumi par lietošanu**

Pirms lietošanas jānodrošina produkta aklimatizācija.

Pirms lietošanas visām attīrāmām virsmām jāpārbauda saderība!

Ņemot vērā to, ka izšķīdinātam PVH piemīt higroskopiska iedarbība, šķīdinātājus atļauts izmantot tikai tādos atmosfēras apstākļos, kuros ir zems mitruma daudzums!

Sausas, nenoputējušas materiāla virsmas tīrīšanu veic, izmantojot tehniskās celulozes vai kokvilnas neplūksnojošas un nekrāsojošas salvetes.

Ja virsmas ir stipri noputējušas, vispirms jāveic tīrīšana, izmantojot līdzekli COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nemīkstina).

Pietiek, ka tīrāmās virsmas noslauka vienu reizi.

Ja notraipījums ir spēcīgāks, tīrīšanu var atkārtot, kad materiāla virsma ir sacietējusi.

Pulēšanai vai remonta darbu veikšanai piedāvājam līdzekli COSMO® CL-300.110 (stipri mīkstina).

**Svarīgas piezīmes**

Produktu paredzēts lietot apmācītiem darbiniekiem specializētos uzņēmumos!

Mūsu lietošanas instrukcijas, norādījumi par apstrādi, produktu raksturojums un tamlīdzīgi tehniskie parametri ir vispārīgi; tie tikai apraksta mūsu produktu īpašības to ražošanas brīdī, un nesniedz nekādas garantijas VFR Pilsoņu kodeksa 443. panta izpratnē. **Tā kā katram produktam ir savs pielietojums, bet tā pielietojuma apstākļi (apstrādes parametri, materiālu īpašības utt.) var būt pavisam dažādi, lietotājam jāveic savi produkta izmēģinājumi.** Mūsu bezmaksas rakstiskās vai mutiskās konsultācijas un veiktos izmēģinājumus nevar uzskatīt par juridiski saistošiem.

*Pievērsiet uzmanību produkta drošības pasei!*

**Glabāšana**

Oriģinālais iepakojums jāglabā cieši noslēgtā veidā +15 °C līdz +25 °C temperatūrā, nepieļaujot tiešu saules staru iedarbību. Ievērojot standarta pārvadājuma ilgumu, produktu atļauts transportēt -30 °C līdz +35 °C temperatūrā.

Glabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 24 mēneši.

**Piegādes forma**

Metāla pudele 1000 ml

Metāla kanna 10 l

Metāla kanna 30 l

Metāla muca 200 l ar pieliešanas atveri.

**Piederumi**

COSMO® SP-870.100 – celulozes salvetes tīrīšanai rullī

COSMO® SP-810.120 – ekonomisks mitrinātājs / drošs dozators.

Industrieverband  
Klebstoffe e.V.