



Nedsenkingsløsning og anleggsrens

Brukseksempler

- Brukt som nedsenkingsløsning, hindrer den herding av ulike reaksjonslimstoff, f.eks. i påføringsdyser.
- Rengjøring av verktøy og limpåføringsenheter som ikke er herdet

1-K-PUR-Reaksjonslimstoffer

2-K-PUR-Reaksjonslimstoffer

1-K-STP-Reaksjonslimstoffer

2-K-STP-Reaksjonslimstoffer

Spesialegenskaper

- forhindrer gjennomherding av reaktive limstoffer
- løser også opp delvis herdet / herdet lim

Tekniske data

Basis	Blanding av sulfonsyrederivater.
Farge	litt gulaktig
Tetthet etter EN 542 ved +20 °C	ca. 1,06 g/cm ³
Bearbeidings temperaturer	fra +5 °C til +30 °C

Bearbeidingsanvisninger

Akklimatisere produktet før bearbeidingen.

Alle overflater som skal nedsenkes eller rengjøres, må først testes for kompatibilitet!

Ved lengre pauser i arbeidet og etter arbeidsslutt, må påføringsdysene senkes ned i løsningen som raskt som mulig.

Når du starter anlegget på nytt, må du sørge for at ingen overflødig utslipp av nedsenkingsløsningen fra påføringsdysene overføres til overflaten som skal limes.

Det anbefales en prøvestråle for sikkerhets skyld.

Nedsenkingsløsningen er løselig i alle vanlige løsemidler.

Den er uløselig i vann.

Viktige merknader

Produktet skal brukes av fagfolk som har fått nødvendig opplæring!

Våre bruksanvisninger, bearbeidingsinstruksjoner, produkt- eller ytelsesdata og andre tekniske utsagn er kun å betrakte som veiledende retningslinjer. Disse beskriver kun egenskapene til våre produkter (verdiangivelser/-informasjon om produksjonstidspunkt) og ytelser, og disse opplysningene er ingen garanti i betydningen av § 443 BGB. **På grunn av de mange forskjellige anvendelsene til det enkelte produktet og de mange forskjellige bruksforholdene (f.eks. bearbeidingsparametere, materialegenskaper etc.), er det brukerens ansvar å utføre testing.** Vår gratis rådgivning som gis muntlig, skriftlig og testing er ikke juridisk bindende.

Overhold informasjonen i sikkerhetsdatabladet!

Lagring

Originalbeholdere lukkes tett og oppbevares tørt ved en temperatur på +15°C til +25°C uten direkte sollys.

Produktet kan under vanlige transporttider utsettes for temperaturer på -30 °C til +35 °C.

Lagring i uåpnede originalbeholdere: 12 måneder.





COSMO® CL-300.340

Nedsenkingsløsning og anleggsrens

Leveringsform

10 l PE-beholder

Andre størrelser på forespørsel.

Andre størrelser på forespørsel.

Tilbehør

COSMO® SP-870.100 - Cellulose-rengjøringservietter på rull.

