



Активатор

Примеры применения

- Активация поверхностей сцепления перед склеиванием клеями серии COSMO® HD
- Активация невпитывающих, пористых и гладких оснований
- Активация минеральных поверхностей

Особые свойства

- Очищает и активирует склеиваемые поверхности
- улучшает сцепление с ПВХ, АБС-пластиком, поликарбонатом, ПЭТ, стеклопластиком на полиэфирной и полиамидной основе и с поверхностями с порошковым покрытием
- Усиливает стойкость к старению клеевых соединений с бетоном, пенобетоном, песчаником и кирпичом

Технические характеристики

Основа	адгезионный состав, содержащий растворитель
Цвет	бесцветный
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,80 г/см ³
Расход	прибл. 30 - 60 мл/м ²
Время выдержки при +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %	прибл. 10 мин.
Активация поверхности	макс. 90 мин.
Температуры применения	от +5 °C до +30 °C

Указания по применению

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

В условиях повышенной влажности во время хранения продукт мутнеет и становится неактивным. Использовать помутневший продукт запрещено.

Активатор следует использовать только в сочетании со следующими клеями:

COSMO® HD-100.220

(необходимо испытание на соответствие техническим условиям)

COSMO® HD-100.400*

COSMO® HD-100.450

COSMO® HD-100.470*

COSMO® HD-100.480*

COSMO® HD-100.540*

COSMO® HD-100.600*

COSMO® HD-100.800*

COSMO® HD-200.100*

COSMO® HD-200.121*

COSMO® HD-200.131*

COSMO® HD-200.201*

COSMO® HD-200.301*

*и цветовые варианты

Продукт содержит изопропанол. Возможно повреждение поверхностных слоев чувствительных и свежих лаков и склеиваемых поверхностей. Возможно матирование поверхности.

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

Указания по применению на непористых склеиваемых поверхностях

Склеиваемые поверхности протереть чистой, некрасящей и неворсистой салфеткой из целлюлозы или хлопка, смоченной COSMO® CL-310.110. После каждого протирания салфетку следует менять. Требуется не менее двух протираний.

Указания по применению на пористых склеиваемых поверхностях

Наносить кистью без последующего протирания.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Активатор

Конечная прочность после склеивания клеями серии COSMO® HD может различаться в зависимости от склеиваемых поверхностей.

Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. **Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта.** Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Очистка

Брызги и пятна COSMO® CL-310.110 немедленно вытереть чистой, неворсистой и неокрашающей салфеткой из целлюлозы или хлопка.

Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 12 месяцев.

Форма поставки

Алюминиевая бутылка 250 мл

Алюминиевая бутылка 1000 мл

Тара другой емкости - по запросу.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.