

**COSMO® DS-410.110**

*** COSMOPLAST DSK 266

Dampfsperren-KlebeDichtmasse**Einsatzbeispiele**

- Dauerelastische, luftdichte Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsverklebung/- Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenausbau (ausgenommen Schwimmbadbereich) entsprechend dem Gebäudeenergieeinspargesetz (GEG)
- Verklebung/ Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster und Türenmontage

Besondere Eigenschaften

- dauerelastische, selbstklebende Klebefuge
- thixotrop, tropft nicht ab
- einfriertbeständig
- schnelle Funktionsfestigkeiten
- kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 (2011-01) für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungsbaumaßnahmen eingesetzt werden
- erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 4108-11
- ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen (Stein, Beton, Putz, Estrich, Trockenausbauplatten, Holz und diversen Metallen) sowie zu den infrage kommenden Folien
- erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen/ Abschlüsse der Bauwerkshülle
- Verklebung der Folien, Fensterfugenbänder auch auf leicht feuchten, staubigen saugenden Untergründen
- beschleunigtes Aushärteverhalten auf nicht saugenden Untergründen
- Verklebung auf nicht saugenden Untergründen im Kontaktklebeverfahren
- hohe Haftklebkraft nach vollständiger Aushärtezeit
- keine Korrosion zu Metallen
- seit Nov. 2004 mit Patent geschützt

Zertifikate / Prüfberichte**Eurofins Danmark**

keine negative Beeinträchtigung des Wohnraumklimas

Prüfbericht Nr.: 209681/08

IBP, Stuttgart

Luftdichtigkeit der nach DIN 4108-7 (2001-8) geklebten Dampfbremsen/-sperren gemäß DIN 18055, DIN EN 42 und DIN EN 77; zyklische Druck-/Sogbelastung: 600 Pa (ca. 140 km/h Windgeschwindigkeit) und 1.000 Pa (ca. Orkanstärke)

Prüfbericht Nr. P6-291B/2003 und Prüfbericht Nr. P17-022/2008.

Französische VOC-Emissionsklasse A+

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Basis | modifizierte Acrylat-Polymerdispersionen |
| Farbe im ausgehärteten Zustand | hellblau |
| Viskosität bei +20 °C | mittelviskos-pastös |
| Dichte nach EN 542 bei +20 °C | ca. 1,16 g/cm ³ |
| Aushärtezeit je nach Saugfähigkeit der Materialien und Raupendicke | ab 48 h |

Industrieverband
Klebstoffe e.V.

**COSMO® DS-410.110**

*** COSMOPLAST DSK 266

Dampfsperren-KlebeDichtmasse

| | |
|--|-----------------------|
| Einfrierbeständigkeit | bis -30 °C |
| Temperatureinsatzbereich | von -30 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperaturen KlebeDichtmasse und Substrate | von -5 °C bis +30 °C |

Auftragsmenge / Klebstoffausbeute

| Durchmesser Klebstoffraupe | 310 ml Eurokartusche | 600 ml Schlauchbeutel |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 mm | 24,7 lfm | 47,7 lfm |
| 5 mm | 15,8 lfm | 30,6 lfm |
| 6 mm | 11,0 lfm | 21,2 lfm |
| 7 mm | 8,1 lfm | 16,6 lfm |
| 8 mm | 6,2 lfm | 11,9 lfm |

Allgemeine Informationen

Bei der Verklebung von Folien, Fensterfugenbändern etc. im Außenbereich muss dafür Sorge getragen werden, dass trotz größtenteils guter „Frühregenbeständigkeit der KlebeDichtmassen“ eine intensive Feuchtebelastung, durch z. B. Dauerregen, abfließende Feuchtigkeit, ausgeschlossen ist.

Ausgehärtete Dispersionsklebstoffe besitzen eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche (u. a. auch wegen der aggressiven chlorhaltigen feuchten Luft), zu vermeiden.

Dispersionsklebstoffe härten durch Feuchtigkeitsabgabe (physikalische Trocknung) aus; der Bauwerkstoff muss eine ausreichende Saugfähigkeit besitzen, um die Durchhärtung der Dispersionsklebstoffe gewährleisten zu können.

Beispiele der Materialfeuchtigkeiten der Bauwerkstoffe als Orientierungswerte:

| Bauwerkstoff | Vol. % |
|----------------------|--------|
| Ziegel | ≤2,5 |
| Putz | ≤5 |
| Trockenausbauplatten | ≤5 |
| Beton | ≤5 |
| Gasbeton | ≤8 |
| Holz | ≤12 |

Im Einzelfall sind geeignete Materialvorbereitungen (z. B. Erwärmen, Vortrocknen der Klebeflächen/des Klebstoffs) zu treffen; für ausreichende Raumlüftung sorgen.

Die Aushärtezeit (Trocknungsprozess) variiert hinsichtlich der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Die hier angegebenen Zeitparameter können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit, Klebstoffilmstärke, Druck u. a. Kriterien stark beeinflusst werden. In der Regel werden zu den Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen.

Vorbereitung

Produkt vor dem Anwenden auf Verarbeitungstemperatur akklimatisieren. Nicht spontan mit Heizgeräten erwärmen.

Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein.





COSMO® DS-410.110

*** COSMOPLAST DSK 266

Dampfsperren-KlebeDichtmasse

Verklebung

Der Klebstoff wird einseitig (als 4 - 8 mm dicke Raupe) auf die Folie, das Fensterfugenband oder den tragfähigen Bauwerkstoff (möglich auch auf leicht feuchten, -staubigen, saugfähigen Untergründen) aufgetragen.

Anschließend wird die Folie, das Fensterfugenband, mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung, innerhalb der Nassphase der Kleberaupe gefügt und durch leichtes Andrücken (Raupe nicht flach drücken, soll >1 mm dick erhalten bleiben) fixiert.

Gelöste Verbindungen lassen sich aufgrund der selbstklebenden Eigenschaften des Klebstoffs wieder fügen.

Alternativ kann die Verklebung auf nicht saugenden Untergründen nach bedingter Antrocknung (16 - 20 h in staubfreier Umgebung) des Klebstoffs im Kontaktklebeverfahren erfolgen.

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Die Reinigung der Arbeitsgeräte von nicht ausgehärtetem Klebstoff erfolgt mit Wasser.

Den ausgehärteten Klebstoff mit in COSMO® CL-300.150 getränkten Tüchern bedecken und einwirken lassen. Nach dem Erweichen des Klebstoffs kann dieser entfernt werden. Je nach Klebstoffdicke muss der Vorgang wiederholt werden.

Lagerung

Im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an.

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.

Lieferform

310 ml PE-Eurokartusche, Füllgewicht: 360 g

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

