

**COSMO® PU-220.150**

\*\*\* COSMOPUR 850/805

Страница 1/4

**2-к полиуретановый клей****Области применения**

- Изготовление сэндвич-элементов и подоконных элементов
- Поверхностное склеивание

**Особые свойства**

- полувердый kleевой шов
- не содержит растворителей
- хорошие адгезионные свойства в отношении поверхностей различных материалов, таких как твердый ПВХ, стеклопластик (шлифованный), алюминий, цветное стекло, ламинат высокого давления и пр., в отношении различных звукоизоляционных материалов, таких как пенополиуретан, пенополистирол и минеральная вата, при соответствующей подготовке поверхностей
- хорошая прочность склеивания при повышенной температуре
- хорошая стойкость к атмосферным воздействиям
- Возможность повторного покрытия с применением различных лакокрасочных систем

**Технические характеристики**

Смесь COSMO® PU-220.150 (Компонент А COSMO® PU-221.150 + Компонент В COSMO® PU-265.120)

<b>Основа</b>	Двухкомпонентный отверждающийся клей на основе полиуретана
<b>Цвет в отверженном состоянии</b>	бежевый
<b>Плотность</b> согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 1,48 г/см³
<b>Твердость по Шору</b> согласно DIN 53505	прибл. 65 по Шору D
<b>Вязкость</b> по методу Брукфилда (06/50 мин⁻¹) при +20 °C	прибл. 3 000 мПа·с
<b>Соотношение компонентов смеси</b> весовые части (ВЧ)	A : B = 100 : 20
<b>Соотношение компонентов смеси</b> объемные части (ОЧ)	A : B = 4,0 : 1,0
<b>Жизнеспособность</b> 100 г исходной смеси при +20 °C	прибл. 100 мин
<b>Время применения</b> валика для нанесения клея при +20 °C	прим. 35 мин
<b>Время укладки/открытое время</b> при +20 °C, 50% отн. вл., количество наносимого материала 500 мкм-ПВХ	прим. 155 мин
<b>Функциональная прочность</b> например, сэндвичных kleевых соединений при +20 °C	прибл. 5 ч
<b>Время отверждения</b> при +20 °C, 50 % отн. вл. до достижения конечной прочности	прибл. 14 суток
<b>Температуры применения</b> Клей и субстраты	от +7 °C до +30 °C
<b>Наносимое количество</b> в зависимости от материала основы	150-350 г/м²
<b>Предел прочности при растяжении и сдвиге</b> согласно DIN EN 1465, алюминий/алюминий, шов 0,2 мм, при +20 °C	прибл. 16,0 Н/мм²
<b>Предел прочности при растяжении и сдвиге</b> согласно DIN EN 1465, алюминий/алюминий, шов 0,2 мм, при +80 °C	прибл. 5,5 Н/мм²





# COSMO® PU-220.150

\*\*\* COSMOPUR 850/805

Страница 2/4

## 2-к полиуретановый клей

### Компонент А COSMO® PU-221.150

Цвет	бежево-белый
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 1,54 г/см <sup>3</sup>
Вязкость по методу Брукфилда (06/50 мин <sup>-1</sup> ) при +20 °C	прибл. 6 000 мПа.с

### Компонент В COSMO® PU-265.120

Цвет	коричневый
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 1,23 г/см <sup>3</sup>
Вязкость по методу Брукфилда (02/50 мин <sup>-1</sup> ) при +20 °C	прибл. 350 мПа.с

## Общая информация

Время применения сокращается при температуре +30 °C прибл. в два раза, при температуре +10 °C оно увеличивается прибл. в два раза.

Если ожидается длительное воздействие влаги, дополнительно следует обеспечить уплотнение/защиту kleевых швов/ склеиваемых поверхностей при помощи "подходящих герметиков!"

Клеевые соединения материалов с разным коэффициентом линейного расширения, особенно подвергающиеся нагрузкам, необходимо исследовать на предмет их поведения в условиях переменных температур.

Под действием ультрафиолетовой нагрузки меняется цвет отверженной массы, но не прочность отверженного kleевого шва!

Жизнеспособность, время применения, а также необходимое время выдержки под давлением и время фиксации могут быть точно определены только путем собственных испытаний, т.к. эти параметры зависят от специфики материала, температуры, количества исходной смеси, наносимого количества и прочих факторов. Дополнительно к указанным ориентировочным значениям пользователь должен предусмотреть соответствующие запасы надежности.

## Подготовка

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

Склейываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

В зависимости от поверхности материала необходимо проверить, можно ли результаты склейки улучшить путем шлифования или использования грунтовок.

Полиолефины (в т.ч. ПЭ, ПП) не могут клеиться без предварительной подготовки поверхностей (например, с использованием плазменного или коронного разряда). При наклеивании на жесткие полистирольные поверхности настоятельно рекомендуется применять грунтовки.

## Склейивание

Перед отбором/частичным отбором связующий компонент необходимо размешать!

Связующий компонент смешивается с отверждающим компонентом в указанной пропорции до однородного состояния.

Клей равномерно наносится на поверхность одной из склеиваемых деталей в течение времени применения при помощи валика с обтяжкой из мерлушки или валиком для нанесения клея либо методом распыления.

Затем детали соединяют в течение жизнеспособности смеси и подвергают прессованию в штабеле 0,015 Н/мм<sup>2</sup> до достижения требуемой функциональной прочности.

При наложении покровного слоя необходимо не допускать образования воздушных включений и при необходимости обеспечить деаэрацию kleевого шва.

Излишки клея следует удалить, пока он не отвердел.



Industrieverband Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: ks@weiss-chemie.de  
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss



# COSMO® PU-220.150

\*\*\* COSMOPUR 850/805

Страница 3/4

## 2-к полиуретановый клей

Время применения и связанная с ним функциональная прочность клеевых систем могут быть произвольно сокращены путем добавки ускорителя COSMO® SP-900.110.

Тонирование kleящего вещества возможно путем добавления густотертых красок COSMO® SP-620, как правило, в соотношении до 1 %, но не более 3 %.

Добавка ускорителя COSMO® SP-900.110 и/или пигментных паст COSMO® SP-620 в связующий компонент может осуществляться в комплексе с отвердителями COSMO® PU-265 и, таким образом, вводиться в процесс смешения непосредственно.

### Склейивание металлов

Приклеивание алюминия, меди, латуни: только на предварительно химически обработанные или окрашенные поверхности; эти материалы нельзя приклеить надолго, если поверхности не прошли предварительную обработку.

Ввиду имеющихся трудностей при определении свойств алюминиевых поверхностей и качества самого материала мы настоятельно рекомендуем обратиться к поставщику за исчерпывающей информацией, чтобы перед предстоящей склейкой принять оптимальные меры по подготовке поверхностей; необходимо в достаточном объеме провести испытания на пригодность.

Универсальный вывод о смачиваемости или склеиваемости анодированных поверхностей невозможен ввиду их многообразия, возраста, а в некоторых случаях из-за дополнительной обработки этих склеиваемых поверхностей, например, маслом или воском.

В процессе изготовления и обработки высококачественной стали часто используются вспомогательные средства, такие как воски, масла и прочие материалы, которые, как правило, не могут быть удалены просто путем протирки с использованием детергентов; в данном случае оказалось, что после очистки с использованием растворителей значительное улучшение результатов склейки дает шлифование, а еще лучше — пескоструйная обработка поверхности с последующей повторной очисткой.

Оцинкованные материалы должны быть обязательно защищены от долговременного воздействия влаги из-за опасности образования «белой ржавчины». Для этого необходимо позаботиться о том, чтобы влага не попадала между kleевым слоем и склеенными поверхностями.

Порошковые покрытия, содержащие ПТФЭ, не могут надежно склеиваться без предварительной подготовки поверхностей (например, с использованием плазменной технологии).

### Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. **Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта.** Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

*Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!*

### Очистка

Хранение инструментов и kleенаносящих приборов в COSMO® CL-300.340 предотвращает/замедляет процесс отверждения клея.

Для удаления свежего, не затвердевшего клея с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO® CL-300.150.

Очистка инструментов и kleенаносящих приборов может осуществляться при помощи COSMO® CL-300.220.

Удалить затвердевший клей можно только механически.

Industrieverband  
Klebstoffe e.V.

Weiss Chemie + Technik Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
GmbH & Co. KG Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Hansastraße 2 Email: ks@weiss-chemie.de  
D-35708 Haiger Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss



# COSMO® PU-220.150

\*\*\* COSMOPUR 850/805

Страница 4/4

## 2-к полиуретановый клей

### Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре 12 месяцев.

### Форма поставки

Комп. А – COSMO® PU-221.150:

Металлическая бочка 200 л с обручем и внутренней облицовкой, масса нетто: 280 кг

Контейнер 1 000 л, масса нетто: 1 400 кг

Комп. В – COSMO® PU-265.120:

Металлическая канистра 10 л, масса нетто: 12 кг

Бочка 200 л с наливным отверстием, масса нетто: 250 кг

Тара другой емкости - по запросу.

### Принадлежности

COSMO® CL-300.340 – Раствор для погружения и очиститель оборудования

COSMO® CL-300.220 – Очиститель для инструментов

