

**COSMO® SL-660.150**

\*\*\* COSMOFEN 345 weiß

**Lijm-/afdichtmiddel voor montagewerkzaamheden****Toepassingsmogelijkheden**

- voor een snelle constructieve verlijming van onderdelen uit hard PVC
- Fabricage van kunststof ramen: voor het verlijmen van extra profielen, zoals weldorpels, aflooplijsten, slaglijsten en rolluiklijsten
- Fabricage van kunststof ramen: voor het verlijmen van stulpkappen en rolluikgeleiders in PVC-profielen
- Fabricage van kunststof ramen: Voor het afdichten van profielverbindingen en overige elementen in de kozijnenbouw
- Stand-/beursbouw en fabricage van borden: voor de constructieve verlijming van integraal hardschuimplaten bijv. FOREX® uit hard PVC
- Voor het verlijmen van afdek- en afsluitdoppen op hard PVC-profielen bijv. afrasteringspalen
- Voegafdichting tot 7 mm bijv. tussen vensterbank en kozijn (niet geschikt voor dilatatievoegen bijv. volgens DIN EN 15651, etc.)

**Bijzondere eigenschappen**

- elastische lijmvog
- thixotroop, druppelt niet
- breed hechtingsspectrum op verschillende kunststoffen
- goed bestand tegen weersinvloeden
- goede weerstand tegen UV-belasting

**Certificaten / testrapporten**

Franse VOC-emissieklasse C

**Technische gegevens**

<b>Basis</b>	thermoplastische polymeren in oplosmiddel
<b>Kleur</b> in uitgeharde toestand	wit
<b>Viscositeit</b> bij +20 °C	gemiddelde viscositeit-pasteus
<b>Dichtheid</b> volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Open tijd</b> bij +20 °C, 50 % r. v., doseerhoeveelheid 150 µm-glas	ca. 45-60 s
<b>Hechtingssterkte</b> bij het verlijmen van spanningsvrije strips	ca. 8-10 min
<b>Uithardtijd</b> bij +20 °C, 50 % r. v. bij ca. 90 %	ca. 24 h
<b>Doseerhoeveelheid</b> bij het verlijmen van strips (20 mm breed)	ca. 8 g/m <sup>1</sup>
<b>Doseerhoeveelheid</b> bij het verlijmen van strips (40 mm breed)	ca. 16 g/m <sup>1</sup>
<b>Verwerkingstemperaturen</b> Lijm en substraten	van +10 °C tot +30 °C

**Algemene informatie**

Diffusielijmen kunnen alleen spleten van <0,2 mm krachtgesloten overbruggen!

De hier weergegeven tijdparameters kunnen enkel bepaald worden door zelf te testen, aangezien deze van externe factoren afhangen zoals het materiaal, de temperatuur, de doseerhoeveelheid, de luchtvochtigheid, de materiaalvochtigheid, de lijmlaagdikte, de persdruk etc. De gebruiker moet er altijd rekening mee houden dat de opgegeven waarden benaderende waarden zijn.





# COSMO® SL-660.150

\*\*\* COSMOFEN 345 weiß

## Lijm-/afdichtmiddel voor montagewerkzaamheden

### Vorbereitung

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

De oppervlakken van de te verlijmen werkstukken moeten droog, schoon en stof- en vetvrij zijn.

Hiervoor wordt COSMO® CL-300.150 aanbevolen.

De gebruikte reinigingsdoeken mogen niet afgeven of pluizen.

### Lijmen

De lijm wordt aan één zijde in rupsvorm (slangvormig) op het lijmoppervlak aangebracht.

Bepaal de doseerhoeveelheid van de lijm naar aanleiding van de materiaaldikte; de lijm kan "doorslaan"!

De hechtvlakken moeten binnen de open tijd worden samengevoegd.

Na het samenvoegen, worden de werkstukken gefixeerd/aangedrukt tot de hechtingssterkte is bereikt.

Het voegmiddel met een schuin afgesneden spuitmond aanbrengen en laten uitharden. Normaal gesproken is het niet nodig de voeg glad te strijken aangezien deze tijdens het uitharden tot 50 % krimpt.

De lijmverbinding kan na 16 uur worden belast, de totale uitharding van de lijmverbinding kan afhankelijk van de omstandigheden tot 8 weken duren.

Let bij het verlijmen van extra profielen (lijmoppervlak: hard PVC) op met folie gelamineerde oppervlakken erop dat de extra profielen plat op het kozijn liggen. De doseerhoeveelheid moet zodanig worden bepaald dat bij het voegen van de extra profielen geen lijm uit de lijmvoeg treedt. De gelijkde extra profielen mogen gedurende 1 week niet aan hogere temperaturen of zonnenstralen (>+25 °C) worden blootgesteld. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen blaasjes in de acrylaat ontstaan!

Als alternatief is er ook een oplosmiddelvrij systeem COSMO® CA-500.130 beschikbaar.

### Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Niet geschikt voor het lijmen van drukleidingen!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

### Reiniging

Niet uitgeharde lijm wordt van de gereedschappen met COSMO® CL-300.120 verwijderd.

De uitgeharde lijm op hard PVC-profielen wordt met behulp van een haalmes verwijderd en eventueel met COSMO® CL-300.110 verder behandeld.

### Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnenstralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Gedurende de opslagperiode, neemt de viscositeit toe.





# COSMO® SL-660.150

\*\*\* COSMOFEN 345 weiß

## Lijm-/afdichtmiddel voor montagewerkzaamheden

### Verpakking

310 ml PA-patroon, vulgewicht: 305 g

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.

