

**COSMO® SP-710.110**

*** COSMOFEN RM

PVC remonto mišinys**Panaudojimo pavyzdžiai**

- Įtrūkimų, neteisingai išgręžtų skylių ir kitų kietojo PVC profilių defektų taisymas

Specialios savybės

- tiksotropinis, nelaša
- Paprastas, saugus ir greitas naudojimas atliekant pertvarką ir (arba) remontą
- Kietas, smūgiams atsparus sujungimas klizais

Techniniai duomenys

Mišinys COSMO® SP-710.110 (komponentas A COSMO® SP-711.110 + komponentas B COSMO® SP-712.110)

Pagrindas	2 komponentų akrilo polimero derva
Spalva sukietėjusioje būsenoje	maždaug RAL 9016 baltos spalvos
Klumpumas esant +20 °C, iš karto po sumaišymo	mažo klumpumo, pastos pavidalo
Maišymo santykis pagal masę	milteliai: skystis = 13 : 6
Mini rinkinio apdoravimo laikas esant +20 °C	maždaug 5 min
Galima šlifuoti esant +20 °C	maždaug po 25 min.
Kietėjimo trukmė esant +20 °C, 50 % santykinei oro drėgmei iki maždaug 90 %	maždaug 120 min
Kietėjimo laikas esant +20 °C, 50 % sant. drėgn. iki bus pasiektas maksimalus tvirtumas	maždaug 24 h
Apdoravimo temperatūra: klizai ir substratai	nuo +5 °C iki +30 °C

Komponentas A COSMO® SP-711.110

Spalva	balta
---------------	-------

Komponentas B COSMO® SP-712.110

Spalva	bespalvis
---------------	-----------

Bendra informacija

Naudojimo laikas, temperatūrai esant +30 °C, sutrumpėja maždaug du kartus, temperatūrai esant +10 °C, pailgėja maždaug du kartus.

PVC profilių remontas atliekamas tik ant švarių, sausų profilių; negalima atlikti remonto darbų esant drėgnam orui!

Tiksliai nustatyti faktinį darbo laiką galima tik atliekant praktinius bandymus, kadangi šis parametras labai priklauso nuo medžiagos, temperatūros, užteptų klizų kiekio, oro drėgnumo, medžiagos drėgnumo, klizų sluoksnio storio, suspaudimo jėgos ir kitų faktorių. Dažniausiai prie orientacinių verčių būtina pridėti patikimumui užtikrinti reikalingą papildomą laiką.

Paruošimas

Prieš naudojant būtina produkto aklimatizacija.

Remontuotiną vietą reikia nuvalyti naudojant COSMO® CL-300.140 SPECIAL, jei reikia, pažeistą vietą reikia švariai apdirbti kalnu ir pašalinti bet kokias metalo trintis ar pan. Esant profilio įtrūkimams, reikia sukurti trigubą jungtį, pavyzdžiui, naudojant kaltą arba frezą!





COSMO® SP-710.110

*** COSMOFEN RM

PVC remonto mišinys

Klijavimas

Stipriai suplakite skysčio komponentą ir visą supilkite į miltelių komponento talpyklą, tada tolygiai išmaišykite masę pridėdama mentelę ir padenkite pažeistą profilio plotą per 5 min. Po 25 min. esant +20 °C nušlifukite padengtą profilio plotą iš pradžių naudodami 240, o paskui – 400 grūdėtumo švitrinį popierių. Tada nuvalykite paviršių naudodami COSMO® CL-300.140 SPECIAL, o vėliau nupoliruokite naudodami COSMO® CL-300.110.

Jei reikia, suremontuotą paviršių galima papildomai padengti spalvotais dažais (akriliniais dažais), kad būtų optimizuotas profilio paviršiaus atspalvis.

Dėl jautrių profilių paviršių PMMA koekstruzinius ir plėvele laminuotus profilius galima tik lyginti, bet ne šlifuoti!

Svarbūs nurodymai

Produktas skirtas naudoti apmokytam personalui specializuotose įmonėse!

Mūsų naudojimo instrukcija, apdorojimo nurodymai, produktų charakteristikos ir kiti techniniai duomenys yra bendro pobūdžio; jie aprašo tik mūsų produktų savybes jų gamybos metu ir nesuteikia jokių garantijų, nurodytų VFR civilinio kodekso 443 paragrafe.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas produktas turi savo paskirtį, o jo naudojimo sąlygos (apdorojimo parametrai, medžiagų savybės ir t. t.) gali būti pačios įvairiausios, vartotojas pats turi atlikti produkto bandymus. Mūsų nemokamos konsultacijos raštu arba žodžiu ir atlikti tyrimai negali būti vertinami kaip juridiniai įsipareigojimai.

Atkreipkite dėmesį į produkto saugos pasą!

Valymas

Pašalinkite šviežius nesukietėjusius klijus nuo paviršių ir apdorojimo įrangos naudodami COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Pašalinti sukietėjusius klijus galima tik mechaniškai.

Laikymas

Originalias pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje vietoje, +15 iki +25 °C temperatūroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įprastai transportuojant produktas gali būti veikiamas -30 iki +35 °C temperatūros.

Galiojimo trukmė neatidarytoje originalioje pakuotėje: 12 mėn.

Pristatymo forma

19 g mini rinkinys:

13 g užsukama skardinė, miltelių komponentas COSMO® SP-711.110

6 g stiklinis buteliukas, skysčio komponentas COSMO® SP-712.110

Kitos talpos tara pagal poreikį.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.