



Primer

Einsatzbeispiele

- Haftvermittlung/-verbesserung von Acrylat-, Butyl- und Bitumen-Klebebändern auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Stein, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk, faserigen Untergründen von Weichfaserplatten (natur, hydrophobiert und bitumiert), Holzwerkstoffen, Holz (gehobelt oder sägerau) und Bauwerkstoffe allgemein

Besondere Eigenschaften

- bleibt nach Aushärtung dauerklebrig
- lösemittelfrei
- gute Wärmeklebfestigkeit
- gute Wasserstandfestigkeit

Zertifikate / Prüfberichte

Französische VOC-Emissionsklasse A+

Technische Daten

Basis	wässrige Acrylat-Polymerdispersionen
Farbe im ausgehärteten Zustand	transparent
Viskosität nach Brookfield (02/20 min ⁻¹) bei +20 °C	ca. 1 000 mPa.s
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,01 g/cm ³
Ablüftzeit bei +20 °C, 50 % r.F Auftragsmenge 150 µm-Glas	ca. 14 min
Auftragsmenge je nach Trägermaterial	ca. 100 g/m ²
Verarbeitungstemperatur Bauwerkstoffe und Umgebung	ab -10 °C
Verarbeitungstemperaturen Primer	von +5 °C bis +30 °C

Allgemeine Informationen

Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.

Die hier angegebenen Zeitparameter können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit, Klebstofffilmdicke, Pressdruck u. a. Kriterien stark beeinflusst werden. In der Regel werden zu den Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen.

Vorbereitung

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Die Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein.

Anwendungen auf gefrorenen, eisfreien Oberflächen möglich, sofern die klimatischen Verhältnisse an diesem Arbeitstag +5 °C erreichen/überschreiten.

Anwendung

Vor Verarbeitung homogen aufrühren/aufschütteln!

Der Primer wird mittels Pinsel oder Lackrolle auf die Oberfläche aufgetragen.

Stark poröse Oberflächen evtl. zweimal behandeln. Auf gleichmäßigen Auftrag achten.

Vor dem Anpressen des Klebebandes den Primer je nach Temperatur und Untergrund bis zur Transparenz ablüften lassen.





Primer

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Der Primer lässt sich im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Die Reinigung von ausgehärtetem Primer ist in der Regel nur mechanisch möglich.

Lagerung

Originalbinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von 0 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbinde: 12 Monate.

Produkt ist frostempfindlich!

Lieferform

PE-Flasche, Füllgewicht: 1 000 g

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

