

## CA urychlovač

### Příklady použití

- Lepení doplňkových profilů z tvrzeného PVC na okenní profily kaširované fólií při výrobě plastových oken ve spojení s přípravkem COSMO® CA-500.130
- Silové termolepení montážních šroubů v oblasti jemné mechaniky a elektroniky ve spojení s CA lepidly COSMO®

### Speciální vlastnosti

- kontroluje urychlené vytvrdnutí CA lepidel COSMO®

### Technické údaje

<b>Báze</b>	aminový aktivátor v rozpouštědle
<b>Hustota</b> podle EN 542 při +20 °C	cca 0,63 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty zpracování</b> Servis výrobek	od +5 °C do +30 °C

### Pokyny pro zpracování

Urychlovač se nanese na jednu z lepených ploch pomocí nástřiku přímo z aerosolové láhve.

Obsažené rozpouštědlo se odpaří během několika vteřin.

Po odpaření rozpouštědla se lepená plocha potažená urychlovačem ihned (max. během 2-4 s) spoj s lepenou plochou potaženou lepidlem a stlačí až do doby dosažení funkční pevnosti.

Zde uvedené časové parametry lze přesně stanovit jen pomocí vlastních zkoušek, protože jsou silně ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím, vlhkostí vzduchu, vlhkostí materiálu, tloušťkou filmu lepidla, přítlačným tlakem a dalšími kritérii. K předepsaným hodnotám se zpravidla předpokládá přidání odpovídající bezpečnostní rezervy.

### Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

*Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!*

### Čištění

Pohledové povrchy navlhčené urychlovačem, zejména při použití ve venkovním prostředí, je nutné ihned po odvětrání očistit přípravkem COSMO® CL-300.150, jinak může dojít ke změně barvy povrchu.

### Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu: 12 měsíců.

### Forma dodání

150ml aerosolová nádoba

