

**CA-акселератор****Приклади застосування**

- Склеювання додаткових ПВХ-жорстких профілів до кешованих декоративною алюмінієвою фольгою віконних профілів у виробництві металопластикових віконних конструкцій у поєднанні з COSMO® CA-500.130
- Ущільнення з силовим замиканням регулювальних гвинтів у точній механіці та електроніці в поєднанні з клеями COSMO® CA

Особливі властивості

- контрольоване прискорене затвердіння клеїв COSMO® CA

Технічні характеристики

Основа	амінний активатор у розчиннику
Щільність згідно зі стандартом EN 542 при температурі +20 °C	прибл. 0,63 г/см ³
Температури обробки Сервісний продукт	від +5 °C до +30 °C

Вказівки з нанесення

Прискорювач наноситься на одну з поверхонь, що склеюються, шляхом розпилення безпосередньо з аерозольного балона.

Розчинник, що міститься, випаровується протягом кількох секунд.

Після випаровування розчинника клейова поверхня, покрита прискорювачем, відразу (макс. 2-4 секунди) з'єднується з поверхнею, покритою клейовим шаром і притискається до досягнення функціональної міцності.

Зазначені тут параметри часу можуть бути точно визначені тільки шляхом власних випробувань, тому що ці параметри значно залежать від матеріалу, температури, кількості, що наноситься, вологості повітря, вологості матеріалу, товщини клейового шару, тиску притиску та інших факторів. Як правило, до зазначених орієнтовних значень необхідно передбачити відповідні поправки для надійності.

Важливі вказівки

Продукт призначений для використання навченим персоналом на спеціалізованих підприємствах!

Наші інструкції із застосування, вказівки з обробки, характеристики продуктів та інші технічні дані носять загальний характер; вони описують тільки властивості наших продуктів на момент їх виробництва і не являють собою жодних гарантій в сенсі, закладеному в параграф 443 Цивільного кодексу ФРН. **Так як кожен продукт має своє призначення, а умови його застосування (параметри обробки, властивості матеріалів і т.п.) можуть бути самими різними, користувач повинен провести власні випробування продукту.** Наші безкоштовні письмові або усні консультації та проведені дослідження не можуть бути розглянуті в якості юридичних зобов'язань.

Зверніть увагу на паспорт безпеки продукту!

Чищення

Видимі (лицьові) поверхні, змочені прискорювачем, зокрема під час використання на відкритому повітрі, необхідно очистити за допомогою COSMO® CL-300.150 відразу після висихання, інакше поверхні можуть втратити колір.

Зберігання

Зі щільно закритим оригінальним контейнером висушити при температурі від +15 °C до +25 °C Зберігати подалі від прямих сонячних променів.

Протягом звичайного транспортування виріб може нагрітися до температури від -30 °C до +35 °C.

Здатність матеріалів витримувати зберігання в невідкритій оригінальній упаковці: 12 місяців.





COSMO® SP-860.120

*** COSMOPLAST 584

СА-акселератор

Форма доставки

аерозольний балон 150 мл

