COSMO® SP-860.160

Επιταχυντής CA

Παραδείγματα εφαρμογής

- Συγκόλληση πρόσθετων προφίλ σκληρού PVC σε διακοσμητικά προφίλ παραθύρων με επικάλυψη μεμβράνης σε κατασκευές παραθύρων από PVC σε συνδυασμό με το COSMO® CA-500.130
- Στεγανοποίηση ρυθμιστικών κοχλιών στον τομέα της μηχανικής ακριβείας και των ηλεκτρονικών σε συνδυασμό με συγκολλητικές ουσίες COSMO® CA
- Χρησιμοποιείται σε παχύτερες ενώσεις συγκόλλησης ή, αντίθετα, σε ρωγμές μεταξύ των τεμαχίων, καθώς και σε δυσμενείς συνθήκες, όπως χαμηλή υγρασία, πορώδεις επιφάνειες κ.λπ.

Ιδιαίτερες ιδιότητες

- ελέγχει την επιταχυνόμενη σκλήρυνση των συγκολλητικών ουσιών COSMO® CA
- μικρότεροι χρόνοι πρέσας

Τεχνικά στοιχεία

Βάση	ενεργοποιητής αμιδίου σε διαλύτη
Πυκνότητα κατά EN 542 στους +20 °C	Περ. 0,80 g/cm³
Θερμοκρασίες επεξεργασίας Προϊόν σέρβις	από +5 °C έως +30 °C

Υποδείξεις επεξεργασίας

Πριν την επεξεργασία, αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί.

Όλες οι επιφάνειες που πρόκειται να ψεκαστούν πρέπει να ελεγχθούν για συμβατότητα πριν από τη χρήση!

Διαδικασία I:

Ο επιταχυντής εφαρμόζεται σε μία από τις προς συγκόλληση επιφάνειες με ψεκασμό απευθείας από τη φιάλη αεροζόλ.

Ο διαλύτης που περιέχει εξατμίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η αντίστοιχη κόλλα COSMO® CA εφαρμόζεται στη μη ενεργοποιημένη επιφάνεια συγκόλλησης.

Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, η επιφάνεια της κόλλας που έχει επικαλυφθεί με επιταχυντή συνδέεται αμέσως, μέγ. 2 έως 4 δευτ. και με την επιφάνεια της κόλλας που έχει επικαλυφθεί με κόλλα και πιέζεται 10 έως 15 δευτ. μέχρι να επιτευχθεί λειτουργική αντοχή.

Διαδικασία II:

Η αντίστοιχη κόλλα COSMO® CA εφαρμόζεται σε μία από τις επιφάνειες στη μία πλευρά. Οι επιφάνειες ενώνονται εντός του χρονικού περιθωρίου εφαρμογής.

Ο επιταχυντής ψεκάζεται τώρα από απόσταση 20 έως 25 cm για 3 έως 5 δευτ. πάνω στην ένωση συγκόλλησης, επιτυγχάνοντας έτσι μια σημαντικά ταχύτερη πήξη/σκλήρυνση, ξεκινώντας από την περιφέρεια.

Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, μετά από περίπου 10 έως 15 δευτ., μπορείτε να αγγίξετε τη ένωση χωρίς να κολλάει. Ο χρόνος σκλήρυνσης σε βάθος εξαρτάται από το πάχος της ένωσης συγκόλλησης και μπορεί να είναι περίπου 2 λεπτά, ανάλογα με το πάχος.

Οι παράμετροι χρόνοι που αναφέρονται εδώ μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια μόνο κατόπιν δοκιμών, επειδή, μεταξύ άλλων κριτηρίων, επηρεάζονται σημαντικά από το υλικό, τη θερμοκρασία, την ποσότητα εφαρμογής, την υγρασία αέρα, την υγρασία υλικού, το πάχος της στρώσης κόλλας, την πίεση Κατά κανόνα προβλέπονται συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας ανάλογα με τις τιμές αναφοράς.

Σημαντικές υποδείξεις

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις!

Οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες επεξεργασίας, οι πληροφορίες προϊόντος και απόδοσης, και οι λοιπές τεχνικές δηλώσεις της εταιρείας μας αποτελούν μόνο γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Περιγράφουν αποκλειστικά τη σύσταση των προϊόντων μας (δεδομένα/υπολογισμός τιμών κατά το χρόνο παραγωγής) και την απόδοσή τους, και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση

weiss
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss

εγγύηση υπό την έννοια του άρθρου 443 του γερμανικού ΑΚ. Λόγω των ποικίλων σκοπών εφαρμογής των μεμονωμένων προϊόντων και των αντίστοιχων ειδικών συνθηκών (π.χ. παράμετροι επεξεργασίας, ιδιότητες υλικού κτλ.), ο χρήστης υποχρεούται να εκτελεί ο ίδιος δοκιμές. Η δωρεάν παροχή προφορικών, έγγραφων και πρακτικών συμβουλών εφαρμογής εκ μέρους της εταιρείας μας δεν είναι δεσμευτική.

Τηρείτε, επίσης, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας!

Καθαρισμός

Οι ορατές επιφάνειες που βρέχονται με τον επιταχυντή, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να καθαρίζονται με COSMO® CL-300.150 αμέσως μετά την εξάτμιση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός στις επιφάνειες.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε την στην αρχική συσκευασία, σε σφραγιστή κατάσταση και σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασίες +15 °C έως +25 °C χωρίς άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Το προϊόν επιτρέπεται να εκτίθεται κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων χρόνων μεταφοράς σε θερμοκρασίες από -30 °C έως +35 °C.

Δυνατότητα αποθήκευσης στη μη ανοιγμένη αρχική συσκευασία: 36 μήνες.

Μορφή παράδοσης

Συσκευασία αεροζόλ 150 ml

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss