COSMO® SP-860.160

Catalizzatore CA

Esempi di impiego

- Incollaggio di profili aggiuntivi in PVC rigido su profili di finestre rivestiti con pellicola decorativa nella costruzione di finestre in materiali sintetici congiuntamente a COSMO® CA-500.130
- Sigillamento a tenuta di viti di arresto nella meccanica di precisione in elettronica congiuntamente a colle COSMO® CA
- Da utilizzare per giunti di incollaggio più spessi o, al contrario, per fessure tra i pezzi di lavorazione e in condizioni sfavorevoli come bassa umidità, superfici porose, ecc.

Caratteristiche speciali

- controllo dell'indurimento accelerato di colle COSMO® CA
- tempi di pressione più brevi

Dati tecnici

Base	Attivatore ammidico in solvente
Densità in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,80 g/cm^3
Temperature di lavorazione Prodotto di servizio	di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione

Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.

Prima di bagnare le superfici verificarne la compatibilità!

Procedura I:

L'acceleratore viene applicato su una delle superfici da incollare spruzzando direttamente dalla bomboletta aerosol.

Il solvente contenuto evapora in pochi secondi.

Applicare la rispettiva colla COSMO® CA sulla superficie da incollare non attivata.

Dopo l'evaporazione del solvente, la superficie da incollare rivestita con l'acceleratore deve essere immediatamente unita alla superficie da incollare rivestita con la colla entro max. di 2-4 secondi e premuta per 10-15 secondi fino al raggiungimento della solidità funzionale.

Procedura II:

La rispettiva colla COSMO® CA viene applicata su un lato di una delle superfici. Le superfici devono essere unite entro il tempo di lavorabilità.

L'acceleratore viene ora spruzzato sul giunto di incollaggio da una distanza di 20-25 cm per 3-5 secondi, ottenendo così una presa/un indurimento significativamente più rapida/o, a partire dall'area del bordo.

Dopo l'evaporazione del solvente, dopo circa 10-15 secondi, il giunto di incollaggio può essere toccato e non sarà più appiccicoso. Il tempo di indurimento profondo dipende dallo spessore del giunto di incollaggio e può essere di circa 2 minuti a seconda dello spessore.

I parametri temporali qui indicati possono essere determinati con precisione solo mediante prove eseguite in proprio, a causa del forte influsso di materiali, temperatura, quantitativo applicato, umidità dell'aria, umidità del materiale, spessore della pellicola della colla, forza di pressione ecc. In genere, i valori di massima prevedono un adeguato margine di sicurezza.

Note importanti

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss

garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove; la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Pulizia

Le superfici visibili bagnate con acceleratore, soprattutto nell'uso esterno, devono essere pulite immediatamente dopo la ventilazione con COSMO® CL-300.150 , per evitare scolorimenti delle superfici.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 ° fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.

Conservabilità nel contenitore originale: 36 mesi.

Forma di fornitura

150 bomboletta a spruzzo

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss